



ノックス-S-302[®]

鉱物油を全く使用しない剥離剤

用 途	<ul style="list-style-type: none">● ステンレス型枠・アルミ型枠・樹脂コート型枠・化粧合板型枠
特 徴	<ul style="list-style-type: none">● 鉱物油を全く使用していないため油膜が残らず、油やけもなく、気泡の発生も殆どありません。● 型枠によくなじみます。● すみやかに乾燥し、サラッとした乾燥被膜を形成します。● スラブ等では滑ることがなく作業が容易です。● 冷温水に簡単に溶け、溶けた後は分離しません。● 引火燃焼の危険は全くありません。● 希釀液は腐敗することがあります。早目に使用して下さい（1～3ヶ月）。
使用方法	<ul style="list-style-type: none">● ノックス-S-302を必要なほど取り出して原液1に対し水を9の割合(10倍)で希釀してご使用下さい。● 型枠への塗布はNK-スプレヤーを使用して下さい。● 型枠にノロが付着した場合はノロトールを使用して下さい。● 塗布面積：希釀液1 ℥当たり20m²
注 意	<ul style="list-style-type: none">● 特殊化合物ですから、従来の剥離剤等と絶対に混合しないで下さい。塗布道具も別にして下さい。● 従来の剥離剤を使用した型枠面は、シンナー等でふきとつてから、ノックス-S-302を塗布して下さい。● 水性ですから塗布後（1～2時間）は雨にあたらないようにして下さい。● 特殊化合物ですから希釀容器は樹脂製（ポリ容器）のものを使って下さい。● 使用後のスプレヤー残液は出しておいて下さい。水性ですからNK-スプレヤーの内側が錆びることがあります。● ステンレス型枠、アルミ型枠、樹脂コート型枠、化粧合板型枠専用です。他の型枠に使用の場合は弊社にご相談下さい。● 厳寒地で凍結することがあります。容器のままゆすって確認して下さい。すでに希釀した液は暖めると元に戻り使用できますが希釀前の物は使用できません。
荷 姿	<ul style="list-style-type: none">● 17ℓ／缶● 1ℓ×12本入ポリ缶  