



リフトコート[®]

コンクリートとコンクリートをはがす剥離剤

用 途	<ul style="list-style-type: none">● プレキャストブロック工法などの剥離剤
特 徴	<ul style="list-style-type: none">● リフトコートは速乾性なので塗布後の作業が容易です。● コンクリート表面に形成された被膜は自然に消滅します。● 乾燥時間は気温、湿度等によりますが約60分です。● 乾燥硬化したリフトコート被膜は雨水等で流れません。● 脱型したコンクリート面は接着剤の付着を妨げません。
使用方法	<ul style="list-style-type: none">● ベットとなるコンクリート面のゴミやホコリを除去し、NK-スプレヤー、ローラーで均一に塗布して下さい。● リフトコート膜が乾燥後に2度塗りして下さい。● 塗布面積：1 ℥当たり4～5 m²（2度塗り）
注 意	<ul style="list-style-type: none">● 原液のまま使用して下さい。● 使用前に天地を逆にし良く攪拌して下さい。● 塗布したリフトコートが乾くまでは雨にあてないで下さい。● 速乾性ですので使用中の缶はふたを良くしめておいて下さい。● 使用されたスプレヤーはシンナーで良く洗って下さい。● 消防法：危険物第四類第二石油類、危険物等級Ⅲ、火気厳禁 労働安全衛生法：有機則 第三種有機溶剤
荷 姿	<ul style="list-style-type: none">● 16ℓ／缶  