



パーティキュア

鉛直面の被膜型コンクリート表面養生剤

用 途	<ul style="list-style-type: none">● 橋脚、擁壁、二次製品
特 徴	<ul style="list-style-type: none">● パーティキュアは脱型直後のコンクリート面を緻密な防水性の被膜で覆います。● コンクリートの初期の乾燥収縮を遅らせる事によりクラックの発生を低減します。● コンクリート中の水分蒸発を防ぎ、理想的なコンクリート硬化が進行します。● コンクリート面の白華現象を抑えます。
使用方法	<ul style="list-style-type: none">● 原液で使用します。● 使用前に容器のままよく振って攪拌します。● コンクリート型枠を脱型したら直ちに上面から下面に向かって、NK-スプレー、電動スプレーで薄く、塗りむらのないよう散布して下さい。● 散布直後は薄い乳白色ですが直ぐに無色となります。● パーティキュア塗布乾燥後はその上に再塗布はできません。● 散布量は100～150 g / m² 1 kg当たり7～10m²
注 意	<ul style="list-style-type: none">● 散布後塗膜が乾燥するまでは雨に当てないで下さい。● 使用したNK-スプレー、電動スプレーは直ぐに水を通して洗って下さい。● コンクリート面に塗装する場合はパーティキュアは使用しないで下さい。● 水溶性なので6ヶ月以内に使用して下さい。● 直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。● 凍結しない所に保管して下さい。凍結した製品は溶解しても使用できません。● トンネル・シールド・共同溝にはコンクリックエースを使用して下さい。(P23)
荷 姿	<ul style="list-style-type: none">● 17kg / 缶  