



# コンクリックエース

## 鉛直面の浸透型コンクリート表面養生剤

(国土交通省 新技術情報提供システム・設計比較対象技術)

<b>用途</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●トンネル、シールド、共同溝などの覆工コンクリート</li><li>●橋脚、擁壁等の鉛直面の養生</li></ul>	国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録番号 KT-110023-V
<b>特徴</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●脱型直後のコンクリートに塗布することにより、コンクリート表面に浸透し、水分の蒸発を抑制するとともに、空隙中の自由水の表面張力を下げ、<b>乾燥収縮</b>を低減します。</li><li>●コンクリート面の微細なクラックの発生を防ぎます。</li><li>●塗布後のコンクリート面はモルタル、ペイントの付着を妨げません。</li><li>●ほぼ無臭で半透明の水溶性液体です。</li></ul>	
<b>使用方法</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●原液で使用します。</li><li>●使用前に容器のまま軽く振って攪拌します。</li><li>●脱型直後、<b>NK-スプレー</b>、<b>電動スプレー</b>(KYC-20A)等でコンクリート面に均一に散布して下さい。</li><li>●散布直後はコンクリート面が濡れ色になりますが、徐々に自然のコンクリート色に戻ります。</li><li>●塗布量は100 g ~ 200 g / m<sup>2</sup></li></ul>	
<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●火気厳禁、危険等級Ⅲ、消防法：危険物第四類第三石油類。</li><li>●使用の際は保護メガネ、ゴム手袋、マスクを着用して下さい。</li><li>●散布直後のコンクリートには雨を当てないで下さい。</li><li>●直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。</li></ul>	
<b>荷姿</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●17kg/缶</li></ul> <div data-bbox="592 1704 919 2092"></div> <div data-bbox="963 1727 1433 2101"></div>	