



サビラーズ[®]

生コンの付着を阻害しない鉄筋の防錆剤

用 途	<ul style="list-style-type: none">● 鉄筋コンクリート用棒鋼
特 徴	<ul style="list-style-type: none">● サビラーズは黒皮部分に発生するピンホールやクラック又はキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分、酸性雨等の影響を受け錆が発生するのを防ぎます。● サビラーズの塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいることがありません。● サビラーズは速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。● サビラーズの塗膜は棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。● 塗膜はクリヤーです。● 防錆効果は環境にもよりますが3～6ヶ月間です。● 防錆効果が6～12ヶ月はハイサビラーズを1年以上はノックス-EW・ガード21をご使用下さい。
使用方法	<ul style="list-style-type: none">● 塗布面の汚れ、水分、錆等を除きます。● サビラーズを容器のまま軽くゆすって、別の容器に必要量ずつ小出しして使用して下さい。● 塗布は刷毛、NK-スプレヤー又は浸漬の方法でうすく1回塗りで十分です。● 曲げ加工部分は2度塗りして下さい。● 塗布面積：1ℓ当たり約10m² 16ℓ(1缶)で約400本(D25、L5.0m)
注 意	<ul style="list-style-type: none">● 振発性ですので使用途中の缶は必ずふたをして下さい。作業中は換気を良くし、絶対に火気を近付けないで下さい。● 他の油や溶剤を混合しないで原液のまま使用して下さい。● 作業終了後の塗布道具はできるだけ早くシンナーで洗浄して下さい。● NK-スプレヤーのふた用ガスケット(No61)が溶剤で膨張します。2～3ケ用意し、(使用しない時は拭いて乾かしておくと、復元します)交互に使用してください。 <p>消防法：危険物第四類第二石油類 労働安全衛生法：有機則第二種有機溶剤</p>
荷 姿	<ul style="list-style-type: none">● 16ℓ／缶● 4ℓ／缶  