



# ハイサビラーズ<sup>®</sup>

## 生コンの付着を阻害しない鉄筋の防錆剤

用途	● 鉄筋コンクリート用棒鋼
特徴	<ul style="list-style-type: none"><li>● ハイサビラーズは黒皮部分に発生するピンホールやクラック又はキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分、酸性雨等の影響を受け錆が発生するのを防ぎます。</li><li>● ハイサビラーズの塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいることはありません。</li><li>● ハイサビラーズは速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。</li><li>● 塗膜はクリヤーです。</li><li>● ハイサビラーズの塗膜は棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。</li><li>● 防錆効果は環境にもよりますが6ヶ月～1年間です。</li></ul>
使用方法	<ul style="list-style-type: none"><li>● 原液使用です。</li><li>● 塗布面の汚れ、水分、錆等を除きます。</li><li>● ハイサビラーズを容器のまま軽くゆすって、別の容器に必要量ずつ小出しして使用して下さい。</li><li>● 塗布は刷毛、NK-スプレー又は浸漬の方法で塗布します。</li><li>● 曲げ加工部分は2度塗りして下さい。</li><li>● 塗布面積：1ℓ当たり約8㎡ 16ℓ(1缶)で約320本(D25、L5.0m)</li></ul>
注意	<ul style="list-style-type: none"><li>● 揮発性ですので使用途中の缶は必ずふたをして下さい。作業中は換気を良くし、絶対に火気を近付けないで下さい。</li><li>● 作業終了後の塗布道具はできるだけ早くシンナーで洗浄して下さい。</li><li>● NK-スプレーのふた用ガスケット(Na61)が溶剤で膨張します。2～3ヶ用意し、(使用しない時は拭いて乾かしておく、復元します)交互に使用して下さい。</li></ul> <p>消防法：危険物第四類第二石油類 労働安全衛生法：有機則第二種有機溶剤</p>
荷姿	<ul style="list-style-type: none"><li>● 16ℓ／缶</li><li>● 4ℓ／缶</li></ul>

