



# ノックス-EW (錆色・グレー・クリアー)

## 鉄筋の塗布型防錆剤

<b>用 途</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 鉄筋コンクリート構造物の鉄筋長期防錆剤</li></ul>	国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録番号 KT-100017-V
<b>特 徴</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 鉄筋の長期防錆剤（水性エポキシ樹脂、一液性）</li><li>● 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。</li><li>● 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。</li><li>● 1年半以上の防錆効果が期待できます。</li><li>● 消防法の危険物、P R T R法に該当しません。</li><li>● 錆色・グレー・クリアーの3色があります。必要に応じて使い分けできます。</li></ul>	
<b>使用方法</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 塗布する鉄筋の汚れ、水分、錆等を除きます。</li><li>● ノックス-EWをよく攪拌して下さい。</li><li>● 原液で使用して下さい。塗布しづらい場合は、水を加え（10%以内）攪拌して使用して下さい。</li><li>● 曲げ加工部は2度塗りして下さい。</li><li>● 塗布面積：1 kg当たり約5 m<sup>2</sup>（平均膜厚75 μ～85 μ） <b>16kg（1缶）で約208本（D25、L5.0m）</b> クリアーは1 kg当たり約8 m<sup>2</sup>（平均膜厚45 μ～55 μ） <b>16kg（1缶）で約320本（D25、L5.0m）</b></li></ul>	
<b>注 意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 気温5℃以下、湿度80%以上、雨天の場合は使用できません。</li><li>● 塗膜が、指触乾燥するまでは、雨にあてないで下さい。（指触乾燥 約1時間）</li><li>● コンクリート面に、ノックス-EWが付着しないように養生して下さい。</li><li>● 残液がでた場合は、新液と混合しないでその日のうちに使い切ってください。</li><li>● 容器は、密栓し屋内で保管して下さい。冬場は特に凍結しない場所で保管して下さい。凍結後は、融解しても使用できません。</li></ul>	
<b>荷 姿</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 16 kg／缶</li></ul>  	