



ノックス・コートS[®]

(ウレタン系樹脂) クリヤー、一液性

捨コンクリートに塗布する剥離剤

用 途

- 逆打ち工法専用

特 徴

- 塗膜は耐アルカリ性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
- 一液性のウレタン系樹脂（クリアー）で作業性に優れています。

使用方法

- 捨打コンクリートが硬化し、乾燥していること。
- 捨打コンクリート表面の、ゴミ、油膜、その他不純物を除去します。
- 必要量を小出しにし、ローラーで塗布して下さい。
- 1回目塗布後、約6時間後に2回目を塗布して下さい。
- コンクリート打設は2回目塗布後36時間以上おいて下さい。
(乾燥時間は環境により異なります。)
- 脱型時、硬化したコートSの塗膜は本体のコンクリートに部分的に付着しますが、ヘラ等で簡単に取れます。
- 塗布面積：1kg当たり 約5㎡(2回塗り) 1缶当たり約80㎡

注 意

- 換気を良くし、火気のないところで塗布して下さい。
- 雨天の日あるいは、平均気温が5℃以下の日は塗布しないで下さい。
- 使用中の容器は密閉し、一度封を開いた缶は早目に使用して下さい。
使用量に合わせて小出しし、残った液は元の容器に戻さないで下さい。
- 配筋作業等でノックス・コートSの塗膜をキズ付けしないで下さい。
- 消防法：危険物第四類第二石油類
労働安全衛生法：有機則第二種有機溶剤

性能表

試験項目	試験結果	備考
粘 度	35±3秒	20℃
乾 燥	指 触	20分 20℃
	硬 化	4時間 20℃
硬 度	4-5H	三菱鉛筆ユニ
可 使 時 間	6時間	20℃
貯 蔵 性	6ヶ月	20℃完全密封



荷 姿

16kg/缶