



デラパント ET-50

速乾型表面凝結遅延剤

(国土交通省 新技術情報提供システム・設計比較対象技術)

用途

- PC版などの鉛直面の洗い出し
- 橋梁工事などの鉛直面のレイトンス処理
- 化粧骨材洗い出し

国土交通省
新技術情報提供システム
NETIS登録番号
KT-090009-V

特徴

- 速乾性なので、水性タイプのような液ダレがなく、洗い出しが不要な部分に流れません。
- チッピング処理に比べ打ち継ぎ面の劣化がなく、処理時間の短縮が図れます。
- 着色していますので、乾燥後も塗布部分の識別が出来ます。
- 多少の雨では流されません。
- 洗い出し深さにより他にET-30・ET-10があります。(20kg缶のみ)

使用方法

- 溶液が沈殿、分離していますので、缶の底部まで棒で十分に攪拌し、沈殿分離がなくなるまで均一にしてください。
- 攪拌機を使う場合は必ず防爆タイプを使って下さい。
- ローラーで型枠に均一に200~250g/m² (2回塗り) 塗布して下さい。
- 塗布後は、なるべく雨に当てないようにして下さい。
- 型枠脱型後はすぐに高圧洗浄機にてレイトンスを処理して下さい。
- 洗い出し深さはセメント量、セメントの種類、養生温度、養生期間、型枠の種類等により変動します。
- コンクリート打設まで長期間あく場合は、予め試験を行って下さい。

品番	洗い出し深さ	色	骨材粒径
ET-50	3~4mm	白色	8~22mm

注意

- 消防法：危険物第四類第一石油類 火気厳禁
- 揮発性がありますので、作業中は換気を良くし、火気は近付けないで下さい。
- 作業後はフタを良く閉め涼しく、換気の良い場所に保管して下さい。
- 6ヶ月以内に、使い切ってください。

荷姿

- 20kg/缶 塗布面積は約80~100m² 5kg/缶 塗布面積は20~25m²

