





# サビラーズ®

## 生コンの付着を阻害しない鉄筋の防錆剤

(国土交通省 新技術情報提供システム・活用促進技術)

<p><b>用 途</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 鉄筋コンクリート用棒鋼</li> </ul>	<p>国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録番号 KT-150006-VE</p>
<p><b>特 徴</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サビラーズは黒皮部分に発生するピンホールやクラック又はキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分、酸性雨等の影響を受け錆が発生するのを防ぎます。</li> <li>● サビラーズの塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいることはありません。</li> <li>● サビラーズは速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。</li> <li>● サビラーズの塗膜は棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。</li> <li>● 塗膜はクリアーです。</li> <li>● 防錆効果は環境にもよりますが3～6ヶ月間です。</li> <li>● 防錆効果が6～12ヶ月は<b>ハイサビラーズ</b>をご使用下さい。</li> </ul>	
<p><b>使用方法</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 塗布面の汚れ、水分、錆等を除きます。</li> <li>● サビラーズを容器のまま軽くゆすって、別の容器に必要量ずつ小出しして使用して下さい。</li> <li>● 塗布は<b>刷毛</b>、<b>NK-スプレー</b>又は浸漬の方法でうすく1回塗りで十分です。</li> <li>● 曲げ加工部分は2度塗りして下さい。</li> <li>● 塗布面積：1ℓ当たり約10㎡ <b>16ℓ(1缶)で約400本(D25、L5.0m)</b></li> </ul>	
<p><b>注 意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 揮発性ですので使用途中の缶は必ずふたをして下さい。作業中は換気を良くし、絶対に火気を近付けないで下さい。</li> <li>● 他の油や溶剤を混合しないで原液のまま使用して下さい。</li> <li>● 作業終了後の塗布道具はできるだけ早くシンナーで洗浄して下さい。</li> <li>● <b>NK-スプレー</b>のふた用ガスケット(Na61)が溶剤で膨張します。2～3ヶ月用意し、(使用しない時は拭いて乾かしておく、復元します)交互に使用してください。</li> </ul> <p>消防法：危険物第四類第二石油類 火気厳禁 労働安全衛生法：有機則第二種有機溶剤</p>	
<p><b>荷 姿</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 16ℓ／缶</li> <li>● 4ℓ／缶</li> </ul>  	<p>容量 480ml／1本・1ケース6本入り 危険物等級Ⅲ、火気厳禁</p> 